



PP麦桔秆复合材料PP10SF

产品描述

材料状态	已商用，当前有效
材料标示	PP+麦桔秆植物纤维
颜色	米白色
材料特性	绿色环保、耐热、食品级、淡淡香味、可部分降解等
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型

物理性能	条件	额定值	单位	测试方法
比重		1. 17	g/cm ³	ASTM D792
熔体流动速率	230 /2.16Kg	8. 8	g/10min	ASTM D1238
收缩率	MD 2.0mm	0. 9	%	ASTM D955
收缩率	MD 2.0mm	1. 2	%	ASTM D955
机械性能	条件	额定值	单位	测试方法
拉伸强度	50mm/min	32	MPa	ASTM D638
断裂伸长率	50mm/min	2. 8	%	ASTM D638
弯曲强度	10mm/min	56	MPa	ASTM D790
弯曲模量	10mm/min	2150	MPa	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击强度	23	3. 2	KJ/m ²	ASTM D256
邵氏硬度		73	HD	ASTM D2240
热性能	条件	额定值	单位	测试方法
热变形温度	0.45MPa	128		ASTM D648
熔点		170		ASTM D4591
电气性能	条件	额定值	单位	测试方法
表面电阻		10 ¹²	/m ²	ASTM D257
阻燃性	条件	额定值	单位	测试方法
防火等级	1.6mm	HB		UL-94
灼热丝起燃温度	3.0mm	/		IEC 60695-2-13
注塑成型条件		额定值	单位	
干燥温度		100~ 120		
干燥时间		4~ 5	hr	
料筒后部温度		155-165		
料筒中部温度		160-175		
料筒前部温度		160-175		
喷嘴温度		160-175		
模具温度		70-80		

※ 以上指标仅供技术性参考。

如果您想了解更多信息，请联系我们：深圳市创信塑胶科技有限公司

电话：+86 18676057437

邮箱：xl1797110736@163.com

<https://www.cxinplass.com>